

BLANCO RAMAGE



Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-1936	2293 kg/m ³
Open porosity <i>Porosidad abierta</i>	EN-1936	7.8 %
Water absorption at atmospheric pressure <i>Absorción de agua a presión atmosférica</i>	EN-13755	3.5 %
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	9.0 MPa
Abrasion resistance <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	20.9 mm
Frost resistance <i>Resistencia a la heladicidad</i>	EN-12371	48 cycles / ciclos
