

# BLANCO NACARADO

---



---

Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-1936	2404 kg/m <sup>3</sup>
Open porosity <i>Porosidad abierta</i>	EN-1936	2.0 %
Water absorption at atmospheric pressure <i>Absorción de agua a presión atmosférica</i>	EN-13755	1.8 %
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	8.15 MPa
Frost resistance <i>Resistencia a la heladicidad</i>	EN-12371	20 cycles / ciclos