


CREMA MORAIRA



Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-1936	2660 kg/m ³
Open porosity <i>Porosidad abierta</i>	EN-1936	1.52 %
Water absorption <i>Absorción de agua</i>	EN-1925	0.57 %
Compressive strength <i>Resistencia a la compresión uniaxial</i>	EN-1926	131.6 MPa
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	11.9 MPa
Abrasion resistance <i>Resistencia a la abrasión</i>	EN-14157	18.1 mm