

NESSUNA



Test	Norma	Valor
Densidad real y aparente de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007	2450 kg/m ³
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad	UNE-EN 13755:1999	3.5 %
Porosidad abierta	UNE-EN 1936:2007	9.4 %
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada	UNE-EN 12372	11.8 MPa
Resistencia a abrasión	UNE-EN 14157:2005	21.5 mm
Resistencia a la compresión uniaxial	UNE-EN 1926:2007	79 MPa