

WHITE BREEZE



Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-12058	2450 kg/m ³
Water absorption at atmospheric pressure <i>Absorción de agua a presión atmosférica</i>	EN-13755	1.8 %
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12058	6.7 MPa
Frost resistance <i>Resistencia a la heladicidad</i>	EN-12058	168 cycles / ciclos